



Hylomar Specifikace odolnosti

WIKO Klebetechnik e.

K. Am Biotop 8a

DE-97259 Greußenheim

Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -

10 info@wiko-klebetechnik.de

www.wiko-klebetechnik.de

Vlastnosti

Testovaná látka	°C	Výsledek
ADDINOL CLP 320 S, převodový olej	80	není v pořádku
Addinol Industrie-převodový olej CLP 150S	100	v pořádku
Addinol Industrie-převodový olej CLP 320S	100	není v pořádku
Addinol Industrie-převodový olej CPL 150S	100	není v pořádku
Addinol Industrie-převodový olej CPL 320S	80	v pořádku
Aero-Line Torqmatic Fluids 1-7 hydraulický olej VG 46	100	v pořádku
Aeroshell 17 GREASE, syntetický	150	není v pořádku
Aeroshell Grease 7	100	není v pořádku
Aeroshell Grease 7	100	není v pořádku
AGIP 2000 GPX 10W40	130	v pořádku
AGIP-Precis PGLP mazadlo	80	není v pořádku
Alasol Öl 605	100	v pořádku
ALASOL Öl 605	100	v pořádku
Algol (ochranný prostředek proti mrazu)	70	není v pořádku
ALPHASYN PG 320	80	není v pořádku
Alphasyn PG 320 Öl	80	není v pořádku podmínečně v
Altempo Q NB 50	100	pořádku
Sulfát hliníku - roztok (konc.)	100	v pořádku
Aral 4T High Energy Öl 10W-40	90	v pořádku
Aral BMB 680 převodový olej	100	v pořádku
Aral Degol 680 převodový olej	70	v pořádku
Aral Degol BG 310	80	v pořádku
Aral Degol BG 320	100	v pořádku
Aral Degol GS 1500, syntetické mazadlo	100	v pořádku
Aral Degol GS 320	100	v pořádku
Aral Degol PAS 320	80	v pořádku
Aral GS 320 olej	100	v pořádku
ATF-Öl	160	není v pořádku
Akumulátorová kyselina	30	v pořádku
Avilub VSG 220 (AVIA)	70	není v pořádku
Bechem BEROSYNTH GP 220, synt. převodový olej	90	v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

Black Point syntetické mazadlo 44	20	v pořádku
Black Point syntetické mazadlo 44	50	není v pořádku
BMW-High Power Oil motorový olej SAE 15W40	100	v pořádku
Bott-Öl	160	v pořádku
BP ENERGOL SG-XP 460 převodový olej	50	není v pořádku
BP Enersyn HTX 220	100	není v pořádku
BP Enersyn HTX 220	100	není v pořádku
BP Enersyn SG-XP 220	100	není v pořádku
BP HL PD 46	80	v pořádku
BP Olex MK 4424, motorový olej	85	v pořádku
BP Olex SF-D 0306 hydraulická kapalina	80	v pořádku
BP Olex SF-D 0306 hydraulická kapalina	20	není v pořádku
BP Olex WF 0801 (Santotherm 66)	70	v pořádku
BP Olex WF 0801 (Santotherm 66)	100	v pořádku
BR 2 plus	100	není v pořádku
Brzdová kapalina	60	v pořádku
Breox OSIL 220	100	není v pořádku
Roztok vápníku a chlóru 70 %-ní	100	není v pořádku
Calypsol D 6024	100	v pořádku
Castrol Alphasyn EP 220	100	v pořádku
Castrol Alphasyn EP 220 (T66213/97)	100	v pořádku
Castrol FORMULA TTS, syntetický motorový olej	100	v pořádku
Centroplex HO	100	v pořádku
Kyselina chromová 25 %-ní	55	není v pořádku
DEA Ergon ELP 220	100	v pořádku
DEA Ergon ELP 220, převodový olej	100	v pořádku
DEA Intor HCLP 220	100	v pořádku
DEA Intor HCLP 220, převodový olej	100	v pořádku
Elaol VI hydraulická kapalina	100	není v pořádku
Emulgátor "DIONRAM S"	70	není v pořádku
Kyselina octová 88 %-ní	110	není v pořádku
Etylenglykol	130	v pořádku
Exxon Turbo Oil 25, syntetický	100	v pořádku
Flender M60-3	100	v pořádku
Flender M60-4	100	v pořádku
Flender MGO-1	100	v pořádku
Flender MGO-2	100	v pořádku
Flender MGO-5	100	v pořádku
Flender S60-3	100	v pořádku
Flender S60-4	100	v pořádku
Flender SGO1	100	v pořádku
Flender SGO2	100	v pořádku
Flender SGO-3	100	v pořádku
Flender SGO-5	100	v pořádku
Flender SHC-632	100	v pořádku
Flexon 580, změkčovadlo pryže	120	v pořádku
Fuchs Calypsol D6024	100	v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

Fuchs PLANTOGEAR 220 S	100	v pořádku
Fuchs Plantohyd 10 S	100	v pořádku
Fuchs RENOLIN CLP 220 Plus	100	v pořádku
Fuchs RENOLIN PG 220	100	není v pořádku
Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 220	100	v pořádku
Fuchs UKABIOL TUNA S85, synt. esterový olej	60	v pořádku
GEAR OIL 75 W90	80	v pořádku
Gearoil mobilgear sHc 320	80	v pořádku
Gearolie mobilgear sHc 632	80	v pořádku
Gearolie mobilgear shc xmP 320	80	v pořádku
Směs 60% glysantin a 40% voda	70	v pořádku
Glygoyle 11 (syntetický olej)	120	není v pořádku
Glygoyle 30 VG 200	100	v pořádku
H2SO4 (20%-ní)	80	není v pořádku
H2SO4 (40%-ní)	20	v pořádku
H2SO4 (50%-ní)	20	není v pořádku
Halocarbon 11-14, kluzný prostředek	100	v pořádku
Hariol olej IK 35 PH	70	v pořádku
Ocet pro domácnosti	20	v pořádku
Henkel-P3 čistič	70	není v pořádku
Isoflex LDS 18 Special	100	v pořádku
Isoflex NBU 15	100	v pořádku
Isoflex PDB 38/CX 100 0	70	v pořádku
Isoflex PDB/-CX 1.000 EP	80	v pořádku
Isoflex Topal L 32	100	není v pořádku
Isoflex Topas L 32	90	v pořádku
Isoflex Topas L 32	80	v pořádku
Isoflex Topas L 32	70	v pořádku
Izolační olej -Technol US 4000	70	v pořádku
Isopropylalkohol	80	v pořádku
Kalilauge koncentrováno	20	není v pořádku
Kerosin (palivo pro turbíny)	200	v pořádku
Klinker Kleberbio GM2-220	100	v pořádku
Klüber Altemp Q NB 50	100	není v pořádku
Klüber BARRIERTA IS FLUID	230	v pořádku
Klüber Centoplex HO	100	v pořádku
Klüber převodový olej D220	50	v pořádku
Klüber převodový olej D220	70	není v pořádku
Klüber převodový olej HT 68	70	není v pořádku
Klüber převodový olej HT 68	50	v pořádku
Klüber převodový olej Variotrac 68	50	v pořádku
Klüber převodový olej Variotrac 68	70	není v pořádku
Klüber Isoflex LDS 18 Special A	100	v pořádku
Klüber Isoflex NBU 15	100	v pořádku
Klüber Isoflex Topas L32	100	není v pořádku
Klüber Isoflex Topas L32	90	v pořádku
Klüber Microlube GL 261	70	v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

Klüber Microlube GL 261	100	v pořádku
Klüber Nontrop KR 292	100	v pořádku
Klüber Petamo GY 193	100	není v pořádku
Klüber Staburags N 12	100	v pořádku
Klüber Staburags NBU 12/300 KP	100	v pořádku
Klüber Structovis P kapalina	120	v pořádku
Klüber Structovis P kapalina	100	v pořádku
Klüber Syntheso D100 EP	50	není v pořádku
Klüber Syntheso D1500 EP	100	v pořádku
Klüber Syntheso D220 EP	70	není v pořádku
Klüber Syntheso D460 EP	100	v pořádku
Klüber Syntheso HT 220, synt.	70	není v pořádku
Klüber Syntheso HT 68, syntetický olej	70	není v pořádku
Klüber Unisilikon L 250 L	100	v pořádku
Klüber, Isoflex PDB 38/CX 1000	70	v pořádku
Klübersynth GE 46-1200	80	není v pořádku
Klübersynth GE 46-1200	70	není v pořádku
Klübersynth GE 46-1200	100	není v pořádku
Klübersynth GE 46-1200	80	není v pořádku
Klübersynth GH 6-150	80	není v pořádku
Klübersynth UH 1 14/1600	70	není v pořádku
Klübersynth UH 1 14/1600	100	není v pořádku
Klübersynth UH1 14/1600	70	není v pořádku
Klübersynth UH1 14-1600	70	není v pořádku
Klübersynth UH1-14/1600	100	není v pořádku
Roztok kuchyňské soli 30 %-ní	100	v pořádku
Chladicí kapalina RS 11	20	v pořádku
LB 040484 (CLP 320/PAO)	90	v pořádku
Longterm 00	100	v pořádku
Longterm 2 plus	100	v pořádku
Lubrizol TH 111717	100	v pořádku
Lubrizol TH 112416	100	v pořádku
Marlotherm S, olej pro teplonosná média	100	v pořádku
Microlube GL 261	100	v pořádku
Minerální olej Iso-VG 32	160	v pořádku
Mobil 15 W-50	100	v pořádku
Mobil olej pro pásovou brsku 165	70	v pořádku
Mobil Glygoyle 300	130	v pořádku
Mobil Heavy Medium ISO VG 68	70	v pořádku
Mobil Infilrex 33	100	v pořádku
Mobil SHC 220 (syntetický)	100	v pořádku
Mobil SHC 524	100	v pořádku
Mobil SHC 524 (syntetický)	100	v pořádku
Mobil SHC 634	100	v pořádku
Mobil SHC 634 (syntetický)	100	v pořádku
Mobil SHC 639	100	v pořádku
Mobil SHC 639 (syntetický)	100	v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

Mobil SHC PM 220	100	v pořádku
Mobil VG 220 (Gear 630) převodový olej	70	v pořádku
Mobil XHP 10W-40 olej pro lehký chod	150	v pořádku
Mobilgear 632	80	v pořádku
Mobilgear SHC 6800	100	v pořádku
Mobil-Öl SHC Iso-VG 200	100	v pořádku
Mobiltemp. SHC 100	200	není v pořádku
Mobilube SHC 75W-90	100	v pořádku
Mobilube SHC 75W-90LS	100	v pořádku
Mobilube SHC 80W-140	100	v pořádku
Mobilux EP 023, tekutý tuk pro převody	70	není v pořádku
Molykote BR 2 plus	100	v pořádku
Molykote Longterm 00	100	v pořádku
Molykote Longterm 2 plus	100	v pořádku
Motorový olej HD 30	100	v pořádku
Hydroxyd sodný 360 g/litr	110	není v pořádku
Síran sodný, roztok 4 G /L	80	v pořádku
Louh sodný 30%-ní	20	není v pořádku
Naturölwaschmittel	80	v pořádku
Nitrobenzol	40	není v pořádku
Nontrop KR 292	100	v pořádku
Normální benzín	70	v pořádku
Směs olej/benzín :50	100	v pořádku
OMV LVSM 1761 ISO VG 220	100	v pořádku
OMV LVSM 1803 ISO VG 220	100	v pořádku
OMV LVSM 1804 ISO VG 220	100	v pořádku
OMV LVSM 1805 ISO VG 220	100	v pořádku
Optigear 5150 VG 220 (VP 444)	130	v pořádku
Optigear 5180 ISO VG 320 převodový olej	100	v pořádku
Optigear BM 320	80	v pořádku
Optigear Synthetic A 320, syntetický olej	100	v pořádku
Optigear Synthetic A220	100	v pořádku
Optigear, Synthetic A220, převodový olej	100	v pořádku
Optisynt HT320 (syntetické mazadlo)	90	v pořádku
Petamo GY 193	100	podmínečně v pořádku
Petrolej	70	v pořádku
Kyselina fosforečná 40%-ní	80	v pořádku
Polyglykol PG 320EP	80	není v pořádku
Draselný louh	70	v pořádku
Pydraul 30-E hydraulická kapalina	100	není v pořádku
Quintolubrik 822-300, hydraulická kapalina	80	v pořádku
RD PB 135/2 Codt T 53073, převodový olej	100	není v pořádku
RD PB 135/2 Codt T 53074, převodový olej	100	není v pořádku
Čistící louh (Atznatron)	85	není v pořádku
Rivolta S.K.D 2000	30	v pořádku
Rivolta S.K.M 121	100	v pořádku
SAE 90 převodový olej	100	v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

SAF-XO/SAF-66, Synthetic Rear Axle Oil	160	v pořádku
Salzbergský olej TP 963 00 200	100	v pořádku
Kyselina solná (koncentrovaná)	20	není v pořádku
Santotrac syntetický převodový olej	40	v pořádku
SB 004566.4000	100	v pořádku
Mazadlo NS7 (Fa. Kyodo)	100	není v pořádku
Kyselina sírová	70	není v pořádku
Mořská voda	150	není v pořádku
Shell 10 W40 převodový olej	100	v pořádku
Shell 20/20	100	v pořádku
Shell 20/20 motorový olej	100	v pořádku
Shell C68 Tellur, hydraulický olej	100	v pořádku
Shell C 1354	100	v pořádku
Shell Diala D, transformátorový olej	180	v pořádku
Shell Donax	100	v pořádku
Shell Donax, převodový olej	100	v pořádku
Shell Oil SL 0437	100	v pořádku
Shell Öl B 969	100	v pořádku
Shell Omala 220	70	v pořádku
Shell Tivela Compound A (syntetický)	90	není v pořádku
Shell Tivela olej WB	90	v pořádku
Shell Tivela WA převodový olej	90	v pořádku
Olej Shell B969	100	v pořádku
Shell-Tivela-Compound A (syntetický)	70	v pořádku
Silikonový olej AK 350	200	v pořádku
Staburags N 12	100	v pořádku
Staburags NBU 12	100	v pořádku
Staburags NBU 12/300 KP	100	v pořádku
Structovis P kapalina	100	v pořádku
Structovis P kapalina	120	v pořádku
Structovis POO tekutý tuk	75	není v pořádku
Superbenzín (bezolovnatý a olovnatý)	70	v pořádku
Syntheso D460EP, syntetický olej	120	v pořádku
Syntheso D460EP	100	v pořádku
Syntheso D320 EP olej	100	není v pořádku
Syntheso HT 320	140	není v pořádku
Syntheso HT 460	140	v pořádku
Texaco 460 převodový olej	100	v pořádku
Texaco ETL 07928	100	v pořádku
Texaco ETL 07928	100	v pořádku
Texaco strojní olej SEM 62 D	100	v pořádku
Thermoplex ALN 320	100	v pořádku
Toluol	80	není v pořádku
Total Azolla AF 22	90	v pořádku
Total Carter Öl EP/HT 220	100	v pořádku
Tribol 1 1 s TGOA	80	v pořádku
Tribol 1390	100	není v pořádku

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Hylomar Specifikace odolnosti

Tribol 1510	100	v pořádku
Tribol 800 ISO VG 200, syntetický	100	není v pořádku
Tribol 800/200, syntetický olej	70	není v pořádku
Tribol 800/220 syntetické mazadlo/polyglykol	80	není v pořádku
Tribol Bio Top 1418/320	100	není v pořádku
Olej Tribol 1510	80	v pořádku
Unisilikon L 250 L	100	v pořádku
Valvoline Patic 150S	70	v pořádku
Valvoline Synigo FL-220	100	v pořádku
Vestinol N, změkčovač pro umělou hmotu	120	v pořádku
Benzín k čištění	80	v pořádku
Voda	70	v pořádku
Wendax SM50-koncentrát, 3%-ní roztok ve vodě	40	není v pořádku
Wendt Hanilo 930. mazací olej	40	v pořádku
Wisura minerální olej 2474	100	v pořádku
Xylol	20	není v pořádku
Kyselina citronová 50%-ní	110	není v pořádku