

## Povrchová úprava

Strana 1/1  
Technický list.

### Zinkový sprej světlý

Zinkový sprej WIKO je vynikající prostředek, který chrání před korozí, je používán k pozinkování řady základních kovů a který dobře ulpívá na barevných kovech a železe.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AZIH.D400

#### Oblast použití

- Ochrana kovových ploch před korozí.
- Opravy poškozeného pozinkování.
- Pozinkování vrtů, řezů a svarů
- Nános základní vrstvy na díly, které budou vystaveny působení vody a nepříznivých povětrnostních podmínek
- Průmysl, dílenské provozy, stavba karoserií, obecně všude tam, kde je třeba kovy chránit před korozí.

#### Vlastnosti

- Vytváří rychleschnoucí povrchový film, který nemá póry.
- Je velmi soudržný a odolný proti oděru.
- Odolává teplotě až do +80°C.
- Vysoce odolný vůči nečistotám a vodě.
- Má vysoký lesk.
- Má stejnou barvu jako čerstvě pozinkované materiály.
- Vzhledem k obsahu kovu je možno jím ošetřené povrchy svářet.
- Je možno jej přelakovat bez nanesení základního laku.

Doporučujeme prověřit.

#### Použití

Ošetřované plochy je třeba zbavit nečistot, oleje a mastnoty. K tomu použijte odpovídající čistič WIKO. S tímto sprejem je třeba pracovat při pokojové teplotě (ca. +16°C až +25°C). Nádoby s aerosolem intenzivně protřepávejte za slyšitelného chřastění kuliček po dobu asi 2 – 3 min, provedte zkusmý střík a pak ze vzdálenosti 20 -30 cm křížem sprej naneste. Po asi 8 minutách je vrstva zaschlá, po 20 - 25 minutách je suchá. Zinkový sprej světlý WIKO je plně proschlý po 24 hodinách. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a obsah vystříkejte tak, až z nádoby bude unikat hnací plyn.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH &amp; Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
[info@gluetec.de](mailto:info@gluetec.de)

Technický list přepracován k 01.01.2012