

## Povrchová úprava

Strana 1/1  
Technický list.

### Zinkový sprej tmavý

Zinkový sprej tmavý WIKO (tmavošedé barvy) je rychle schnoucí prostředek, který s vynikajícím dlouhodobým účinkem chrání kovy před korozí. Zinek a sloučeniny zinku, které jsou použity v Zinkovém spreji tmavém WIKO, obsahují téměř 99% čistého zinku. Zinkový sprej tmavý WIKO zajišťuje bezpečnou ochranu jak míst s vrty, řezy nebo svary, tak základní ochranu zařízení a strojům, které jsou vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům.

| Velikost obalů | Označení  |
|----------------|-----------|
| Dóza 400 ml    | AZIN.D400 |

### Oblast použití

- Vynikající ochrana kovových povrchů před korozí.
- Oprava poškozených zinkových vrstev.
- Je možno jej bez problémů přelakovat bez použití základní barvy.
- Pozinkování povrchu po vrtání, řezání a sváření.
- Základní povrchová úprava zařízení a strojových součástí, které jsou vystaveny působení vody a povětrnostním vlivům.
- Průmysl, ruční práce, karosárny – všude tam, kde je nutno chránit kov před korozí



### Vlastnosti

- Vytváří rychleschnoucí, hladký film bez pórů.
- Je možno jej bodově a elektricky svářet.
- Žáruvzdorný do + 500°C.
- Vyrovná povrch vůči nečistotám a vodě.
- Zdvojnásobená ochrana před povětrnostními vlivy.
- Spolehlivě přilne ke všem kovovým materiálům.
- Velice příznivá spotřeba.
- Je možné jej přelakovat bez nanesení základní barvy.
- DIN 50021 Test solným sprejem : 500/117  $\mu$ c 0,5 mm
- DIN EN ISO 2409 Mřížkový řez: Gt 0 – 1
- DIN EN ISO 1519 Zkouška ohybem (na válcovém trnu): bez poškození ošetřené plochy.

Nutno vyzkoušet.

### Použití

Ošetřované plochy je třeba zbavit nečistot, oleje a mastnoty. K tomu použijte odpovídající čistič WIKO. S tímto sprejem je třeba pracovat při pokojových teplotách (ca. +16°C až +25°C). Nádoby s aerosolem intenzivně protřepávejte za slyšitelného chrastění kuliček po dobu asi 2 – 3 minut, provedte zkusmý střík a pak ze vzdálenosti 20 -30 cm křížem sprej naneste. Po asi 8 minutách je vrstva zaschlá, po 20 - 25 minutách je suchá. Zinkový sprej tmavý WIKO je plně proschlý po 24 hodinách. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a obsah vystříkejte tak, až z nádoby bude unikat hnací plyn.

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplyvá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH &amp; Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012