

## Bezzápachová

### Super Glue 61

WIKO Super Glue 61 je optimální pro stavbu modelů a pro lepení Styroporu®, kde se materiál nedeformuje. WIKO Super Glue 61 je neprokvétající a bezzápachové nízko viskózní lepidlo na bázi kyanakrylátu s kapilárními vlastnostmi.

<b>Velikosti obalů:</b>	<b>Označení:</b>
10g tuba	SG61.F10
20g tuba	SG61.F20
50g tuba	SG61.F50
500g tuba	SG61.F500

#### Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)

<b>Chemická charakteristika:</b>	Alkoxyacrylát
<b>Barva:</b>	čirá / bezbarvé
<b>Viskozita:</b> (Kegel & Platte) při 25°C	5 - 10 mPa-s
<b>Hustota:</b>	1,07 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bod vzplanutí:</b>	>85°C

#### Teplotní odolnost

<b>Rozsah teplotní odolnosti:</b>	- 40°C do +80°C
-----------------------------------	-----------------

#### Vytvrzení

<b>EPDM:</b>	10 - 15 vteřin
<b>Neopren:</b>	5 - 10 vteřin
<b>Nitrilová guma:</b>	5 - 10 vteřin
<b>Balzové dřevo:</b>	10 - 15 vteřin
<b>ABS:</b>	10 - 15 vteřin
<b>Polykarbonát:</b>	10 - 15 vteřin
<b>Ocel:</b>	30 - 40 vteřin
<b>Polykarbonát:</b>	20 - 30 vteřin

## Bezzápachová

### Super Glue 61

#### Pevnost ve střihu

Ocel:	14 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Hliník:	7 - 9 N/mm <sup>2</sup>
Nitrilová guma:	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
Polykarbonát:	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
ABS:	6 - 10 N/mm

#### Pevnost v tahu

EPDM:	2 - 6 N/mm <sup>2</sup>
Neopren:	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
Nitrilová guma:	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>

#### Skladování

## Master-Untertitelformat bearbeiten

Za normálních podmínek skladování mezi +10° C a +22° C po dobu nejméně 6ti měsíců.

Výrobek by měl být chráněn před přímým slunečním zářením a přímým zdrojem tepla.

Před zpracováním by měl být ještě neotevřený výrobek umístěn při pokojové teplotě, aby se zoptimalizovala lepící síla a aby se chránil před pronikající vlhkostí vzduchu.

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Pověšete si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.