

Vysoce výkonná

Super Glue FX 6000

WIKO Super Glue FX 6000 je vysoce výkonné vteřinové lepidlo, které je speciálně vyvinuté pro účely, kde univerzálním vteřinovým lepidlem nedosáhneme optimálních výsledků. WIKO Super Glue vysoce výkonná vteřinová lepidla jsou extrémně odolná vůči vlhkosti a neprosakují skrz papír nebo lepenku.

Velikosti obalů:	Označení:
10g lahvička	SGFX6000.F10
20g lahvička	SGFX6000.F20
50g lahvička	SGFX6000.F50
500g lahvička	SGFX6000.F500

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)

Chemická charakteristika:	Ethylcyanacrylat Monomer
Barva:	čirá až mléčná
Hustota:	1,06 g/cm ³
Viskozita: (Brookfield) při 25°C:	5000 - 7000 mPa-s

Teplotní odolnost

Rozsah teplotní odolnosti:	- 40°C do 85°C
-----------------------------------	----------------

Vytvrzení

EPDM:	< 10 vteřin
Neopren:	< 10 vteřin
Nitrilová guma:	< 10 vteřin
Balzové dřevo:	< 5 vteřin
ABS:	10 - 15 vteřin
Polykarbonát:	15 - 20 vteřin
Ocel:	35 - 50 vteřin

Vysoce výkonná

Super Glue FX6000

Pevnost ve střihu

Ocel:	15 - 25 N/mm ²
Hliník:	7 - 10 N/mm ²
Nitrilová guma:	5 - 10 N/mm ²
Polykarbonát:	5 - 10 N/mm ²
ABS:	6 - 10 N/mm ²

Pevnost v tahu

EPDM:	2 - 6 N/mm ²
Neopren:	5 -15 N/mm ²
Nitrilová guma:	5 -15 N/mm ²

Skladování

Při ideálním (tma a sucho) uskladnění do + 15°C činí trvanlivost minimálně 6 měsíců. HPDE (High density polyethylene) obal nenabízí kompletní ochranu. Výrobek oddělte od ostatních chemikálií a vlhkých míst.

Master-Untertitelformat bearbeiten

Výrobek by měl být chráněn před přímým slunečním zářením a přímým zdrojem tepla. Před zpracováním by měl být ještě neotevřený výrobek umístěn při pokojové teplotě, aby se zoptimalizovala lepicí síla a aby se chránil před pronikající vlhkostí vzduchu.

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Pověsíme si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.